

BIANCO EDIL

Cod: 217

ST101



Via Fossalta, 2 - 35025 Cartura (PD) Tel. 049 9555577 r.a. - www.fratellidona.it

Caratteristiche

Possiede le caratteristiche tipiche di una idropittura di qualità per interni:

- ottima tenuta allo sfarinamento,
- elevata lavorabilità,
- assenza di sfiammature.

Composizione

Resine polimeriche di sintesi alcali resistenti ne costituiscono, il legante, mentre le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di Titanio.

La particolare tixotropia di **BIANCO EDIL** è ottenuta con additivi addensanti.

Fornitura

– vasi da 4 – 14 litri.

Impiego

BIANCO EDIL è indicata per la decorazione di intonaci cementizi di malta bastarda, vecchi e nuovi, come pure per i fondi lisci a gesso, cartongesso o calcestruzzo.

Preparazione del fondo

Le imperfezioni degli intonaci vanno corrette con STUCCO, speciale prodotto in pasta all'acqua o in polvere per la stuccatura su muro.

Nel caso di spessori consistenti, applicarlo in mani successive.

Quindi, a materiale asciutto (dopo ca.8 ore), carteggiare e trattare col fissativo fissacril diluito con acqua nel rapporto: 1 parte di fissacril con 6 parti di ACQUA.

Dopo circa 6 ore si può applicare **BIANCO EDIL** rullo o a pennello.

Sugli intonaci con vecchia tinteggiatura asportare meccanicamente, le parti sfarinanti, e quindi trattare il fondo con una miscela composta da: 1 parte di fissacril e 4 parti di ACQUA.

BIANCO EDIL

Cod: 217

ST101

Lavorazione

BIANCO EDIL si applica in due mani a pennello, rullo o spruzzo. La prima mano va normalmente diluita con il 40% di acqua, la seconda fino al massimo del 30% (a seconda dell'assorbimento del supporto). Tra la prima e la seconda mano lasciare trascorrere dalle 3 alle 5 ore.

A seconda dei fondi i consumi complessivi possono essere i seguenti:

- Intonaci a "civile": 0,3 litri/m²;
- Intonaci lisciati a gesso: 0,2 litri/m².

Avvertenze

Applicare **BIANCO EDIL** a temperature comprese : Min. +5°C Max. + 35°C.
Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

Conservazione

Se stoccato nelle confezioni originali sigillate e a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C, **BIANCO EDIL** non subisce alterazioni per almeno 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi e non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,67 Kg / litro +- 45 gr
Tempo di essiccazione a 25 °C 65% U.R.	1 ora
Sovra verniciabile	Dopo 5 ore
Contenuto solidi	65 – 67 %
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm	25000 - 35000
pH	7,7 – 8,7
Temperatura minima di filmazione TMF	+ 5°C
Valore limite EU (Dir.2004/42/EC) Cat. A/a : (pitture opache per pareti interne) base acqua 30 g/l 2010 , questo prodotto contiene max :	6 gr / lt di COV



Fossalta, 2 - 35025 Cartura (PD) Tel. 049 955577 r.a. www.fratellidona.it