



## INTONACO FINE A RULLO

PITTURA GRANULOSA EFFETTO MALTA FINA BIANCA **INTERNI** **ESTERNI**

COD.177

ST177

### SCHEDA TECNICA

**INTONACO FINE** Pittura granulosa per interno esterno.

#### CARATTERISTICHE

**INTONACO FINE** è un rivestimento decorativo a film granuloso dotato d'elevato potere ancorante, con ottima resistenza all'abrasione e buona permeabilità al vapore acqueo.

#### COMPOSIZIONE

Il legante è costituito da polimeri di sintesi acrilici, insaponificabili, in emulsione. Le cariche sono farine di carbonato di calcio di macinazione e di cristallizzazione, sabbie silicee accuratamente selezionate, caolino e silicati simili.

#### IMPIEGHI

**INTONACO FINE** è indicato per la decorazione interna ed esterna a basso spessore di supporti lisci o ruvidi tipo gesso, cartongesso o calcestruzzo, dove si voglia rendere questi supporti simili ad un intonaco fratazzato a civile.

#### PREPARAZIONE DEI FONDI

Su gesso, cartongesso, calcestruzzo rasanti o simili se sono puliti e non presentano friabilità **INTONACO FINE** può essere applicato direttamente nel supporto senza l'utilizzo di alcun tipo di fissativo.

In caso contrario si consiglia di asportare le parti friabili o non aderenti applicare una mano di MICROFISS diluito 1-1 con acqua e ripristinare con appositi prodotti la superficie.

#### APPLICAZIONE

**INTONACO FINE** si stende con rullo in una o due mani diluito massimo col 10% di acqua. Tra una mano e l'altra attendere circa 5 ore.

#### CONSUMI

Su supporti lisci con buona finitura il consumo per mano è di circa 280/330 gr./mq.

#### CONFEZIONI

Vasi da 2,5 - 15 litri.

Se stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra +5°C e +30°C, il prodotto si mantiene inalterato per almeno 2 anni.

#### AVVERTENZE

**INTONACO FINE** non richiede particolari precauzioni per l'uso. Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo con acqua. Applicare il materiale a temperature superiori a +6°C.

#### DATI SPECIFICI COD108

PH 8

Peso specifico 1,8 Kg./litro.

Temperatura minima di filmazione:

TMF = +5°C.



Via Fossalta, 2 - 35025 Cartura (PD)

Tel. 049 9555577 r.a. - [www.fratellidona.it](http://www.fratellidona.it)